

《产品说明书》

产品名称：名贵实木制品专用涂层涂料-木器清漆

商品名称：SSG

该产品是有机材料和无机材料通过高科技纳米技术合成的具有无机物和有机物各所特有性能的常温固化型透明纳米涂层涂料。

这种集无机、有机、纳米诸多特性于一身的新纳米涂层涂料,成功地解决了以往<有机材料+无机材料>复合涂层涂料不可克服的诸多问题。

基本性状概述

- 外观 无色至淡黄色透明液体
- 粘度 (25℃) 8.4mPa·s
- 固形物成份 27%
- 稀释剂 专用有机溶剂
- 涂层厚度 2~5 μm
- 透明性 透光性良好 (全光谱透光率 90%以上)
- pH 7~8
- 涂膜硬度 8~9H(三菱牌硬度测试专用硬度铅笔)

#产品性能改善改变性状时,不提前通知。

主要特性

- 本产品涂层完全透明,细腻且润色效果良好,可以显著提高自然手感感觉以及天然木纹效果和底漆的美观效果。
- 本产品系纳米级涂层涂料渗透效果好,可以充分渗入木材脉管里,且能保持脉管通透,使木材保持其特有的呼吸效果,散发天然木香。
- 本产品防滑性能良好,大大提高了老人小孩以及家庭宠物行走的安全性。
- 本产品防污自洁性能良好,不易粘附脏物,即使不小心弄上酱油等污渍后亦可清洁干净。(根据情况可以选择酒精等进行清洁,防油性笔顽固污渍需涂 2~3 层)
- 本产品手感好
- 本产品附着性良好,可以和底材或底漆紧密附着,不易剥落,是良好的底漆以及表面保护涂层涂料。
- 本产品适合常温施工,常温固化,固化时间短,固化后涂层透明,硬度高,耐擦伤性能良好。
表面固化:约 30~60 分钟左右(可以裸足行走),完全固化:需要 1~3 天左右。完全固化后涂层表面硬度高达 8~9H,耐摩擦,耐擦伤性能良好。
- 本产品涂层非常致密,防水油渗透,防霉变,耐酸碱盐等化学药剂腐蚀,耐指纹,耐冷热,耐紫外线老化等性能好,不燃烧。
- 本产品是单组份水性液体涂层涂料,施工工具简单,成本低,不需要专用工具以及烘烤加热设备和紫外线固化设备。
- 本产品适合手工以及喷涂设备涂装,对施工环境工具设备都没有特殊要求,无论是工厂还是店铺家庭都可以方便使用。
- 本产品绿色健康,环保无毒,方便废弃回收,不产生二次成本。
符合国际有毒有害物质重金属含量标准的要求。
符合食品卫生法,食品添加剂条例等标准要求。
符合国际甲醛释放量标准要求。(F☆☆☆☆以下,7 日后 0.7mg/L)

○本产品有亮光，哑光，以及半哑光等多种产品。选择空间大，可以满足广大客户的各种需求。亮光产品可以大幅度增加光亮程度，哑光产品可以保持木材原有木纹效果提高档次。

主要用途：

○本产品适用于给各种名贵木制品做防污自洁表面耐磨保护层。如：红木，檀木，黄花梨，鸡翅木等名贵木材制作的餐桌椅/茶几/橱柜/衣柜/书柜/木地板/木制茶具/木制工艺品/木制工具/竹藤制品等各种名贵木制产品。

○SSG 还是名贵旧实木物品翻新养护的理想产品。

经使用已经丧失了崭新面貌，美观效果的名贵实木物品，使用本产品进行翻新养护后，可以恢复到理想美观效果；并且赋予防污自洁等优良效果，养护后打理方便，长久保持崭新洁净面貌。

施工方法

（1）准备工作

○彻底清洁材料表面。

○材料表面要充分干燥。

○使用天那水等溶剂清洁材料表面时，要待溶剂完全挥发方可进行涂装。

使用溶剂清洁时，要保持通风并根据需要佩戴防护用具。

○根据材料表面情况，有时需要打磨等表面处理。

（2）涂装简单，和一般油漆一样。（请按照木器涂装工艺流程）

○工具：可以使用低压喷枪，滚筒刷，毛刷，抹布等细腻的可以涂装液体涂料的工具进行涂装。

○理论使用量：约 20g/m²。膜厚：约 2~5 μ

○固化时间：温度 25 度湿度 50%以下，约 1~2 小时左右表面固化（可以裸足行走），完全固化需要 1~3 天，固化期间需要保持通风。

○第一层表面固化后，可以进行第二层涂装。（理论使用量：15g/m²）

○不要涂装过厚，积液的地方请用布类吸取多余的液体。

○户外施工时，要避开降雨以及可能降雨的时间段。

产地：日本

包装规格：

○500g/1kg/4kg/15kg/150kg 金属或塑料桶装（原厂包装）。

○亦可根据客户要求分包装（50g/100g/250g）。

中国代理：珠海和创有限公司

地址：广东省珠海市香洲区香溪路 5 号 33 栋 2 单元 203~205 室

网页：www.cn-jp.biz（新网站建设中）

电话：86-756-2293387 22923387 2315547

传真：86-756-2293347

联系人：江守仁 13727896155

邮箱：jiangshouren@cn-jp.biz